

FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE



Usage

surfaces non bitumeuses

Conditionnement

pot de 5L

PRÉSENTATION

Le primaire d'accrochage est un primaire mono-composant solvanté pour l'application des marquages préformés sur toutes les surfaces non bitumeuses, peintures anciennes et vieux supports bitumeux. Prévoir environ 0,3 litre/m², soit 240 g/m².

Mise en œuvre :

1. Brosser la surface et extraire l'humidité avec un chalumeau au gaz propane.
2. Appliquer le primaire au moyen d'une brosse ou d'un rouleau.
3. Attendre le séchage complet du primaire pendant environ 20 minutes.
4. Poser et appliquer le marquage préformé sur le primaire.